

Datenblatt

JOMA WDV5 030 grau

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163

nach den Qualitätsrichtlinien IVH und
Fachverband WDV5 e.V. Baden-Baden

gemäß Norm SIA 279 Wärmedämmende Baustoffe / 2011



Werkvertretung Schweiz:

Alther Bau Consulting GmbH

Seestrasse 150b
CH-8266 Steckborn

Tel. 052/770 21 11 Fax 052/770 21 13
www.alther-consult.ch alther@alther-consult.ch

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 - T2 - L2- W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - TR 150
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 030 WDV
Allg. b. Zulassung	Z-23.15-1421
Ü-Zertifikat	Reg.-Nr.: 2012 1421 01 15
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Querzugfestigk.	≥ 150 Kpa nach EN 1607
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa nach EN 12090
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,2 % nach EN 1603
Irreversible Längenänderung	≤ 0,15 % nach EN 1603
Dimensionsstabilität def. Temp.-F.	≤ 2 % nach EN 1604
Wasseraufnahme:	≤ 0,20 kg/m ² nach DIN 1609
WLG:	0,030 W/mK gemäß SIA 279
Anwendung:	WAP (Aussendämmung der Wand unter Putz)
Format:	1000 x 500 mm,
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W		
630'020'000'046	20	1000x500mm	24	0.667	0.03	0.66666667
630'030'000'046	30	1000x500mm	16	1.000	0.03	1
630'040'000'046	40	1000x500mm	12	1.333	0.03	1.33333333
630'050'000'046	50	1000x500mm	9	1.667	0.03	1.66666667
630'060'000'046	60	1000x500mm	8	2.000	0.03	2
630'080'000'046	80	1000x500mm	6	2.667	0.03	2.66666667
630'100'000'046	100	1000x500mm	4	3.333	0.03	3.33333333
630'120'000'046	120	1000x500mm	4	4.000	0.03	4
630'140'000'046	140	1000x500mm	3	4.667	0.03	4.66666667
630'160'000'046	160	1000x500mm	3	5.333	0.03	5.33333333
630'180'000'046	180	1000x500mm	2	6.000	0.03	6
630'200'000'046	200	1000x500mm	2	6.667	0.03	6.66666667
630'220'000'046	220	1000x500mm	2	7.333	0.03	7.33333333
630'240'000'046	240	1000x500mm	2	8.000	0.03	8
630'260'000'046	260	1000x500mm	2	8.667	0.03	8.66666667
630'280'000'046	280	1000x500mm	2	9.333	0.03	9.33333333
630'300'000'046	300	1000x500mm	2	10.000	0.03	10

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW-, HFCKW- und HBCD- frei.

Hinweis: Daten basieren auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabe 02/2015