

Datenblatt

JOMA WDVS 031 grau

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163

nach den Qualitätsrichtlinien IVH und
Fachverband WDVS e.V. Baden-Baden

gemäß Norm SIA 279 Wärmedämmende Baustoffe / 2011



Werkvertretung Schweiz:

Alther Bau Consulting GmbH

Seestrasse 150b
CH-8266 Steckborn

Tel. 052/770 21 11
www.alther-consult.ch

Fax 052/770 21 13
alther@alther-consult.ch

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 - T2 - L2- W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - TR 150
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 031 WDV
Allg. b. Zulassung	Z-23.15-1421
Ü-Zertifikat	Reg.-Nr.: 2012 1421 01 11
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Querzugfestigk.	≥ 150 Kpa nach EN 1607
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa nach EN 12090
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,2 % nach EN 1603
Irreversible Längenänderung	≤ 0,15 % nach EN 1603
Dimensionsstabilität def. Temp.-F.	≤ 2 % nach EN 1604
Wasseraufnahme:	≤ 0,20 kg/m ² nach DIN 1609
WLG:	0,031 W/mK gemäß SIA 279
Anwendung:	WAP (Aussendämmung der Wand unter Putz)
Format:	1000 x 500 mm,
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
625'020'000'038	20	1000x500mm	24	0.645
625'030'000'038	30	1000x500mm	16	0.968
625'040'000'038	40	1000x500mm	12	1.290
625'050'000'038	50	1000x500mm	9	1.613
625'060'000'038	60	1000x500mm	8	1.935
625'080'000'038	80	1000x500mm	6	2.581
625'100'000'038	100	1000x500mm	4	3.226
625'120'000'038	120	1000x500mm	4	3.871
625'140'000'038	140	1000x500mm	3	4.516
625'160'000'038	160	1000x500mm	3	5.161
625'180'000'038	180	1000x500mm	2	5.806
625'200'000'038	200	1000x500mm	2	6.452
625'220'000'038	220	1000x500mm	2	7.097
625'240'000'038	240	1000x500mm	2	7.742
625'260'000'038	260	1000x500mm	2	8.387
625'280'000'038	280	1000x500mm	2	9.032
625'300'000'038	300	1000x500mm	2	9.677

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW-, HFCKW- und HBCD- frei.

Hinweis: Daten basieren auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts. Änderungen bleiben vorbehalten.