

Ansprechpartner Schweiz:

ALTHER BAU CONSULTING GMBH

Seestrasse 150b, CH-8266 Steckborn Tel.: 052/770 21 11, Mail: alther@alther-consult.ch

ELASTIFIZIERTE ELASTIFIZIERTE RAPID 24 h

CE

11,1_{KG}



GEMA SPLITTAUSGLEICH

- » ist ein Gemisch aus **Splitt** 2-5 mm und **GEMA SPLITTBINDER**, welches bereits nach 24 h belegereif ist, unabhäng von der Einbaustärke.
- » bringt durch das hohe Gewicht und die elastische Splittbindung besonders bei leichten Holzbalkenkonstruktionen die optimale Schallschutzverbesserung.
- » dient als Rohr- und Höhenausgleich.
- » ist der perfekte Unterbau für Estrichkonstruktionen mit Trittschalldämmung







BESONDERE EIGENSCHAFTEN BZW. ANWENDUNGEN

- » Schallreduzierung durch Einbringung von Masse
- » Belegereif nach 24 h*
- » Restfeuchte ≤1,8 CM % nach 24 h*
- » Nach 6 h begehbar
- » Rohr- und Höhenausgleich nach der Estrichnorm
- » DIN EN 18560 bzw. nach dem
- » BEB-Hinweisblatt Nr. 4.6.
- » Brandklasse A1
- » Hervorragende Verarbeitbarkeit
- » Gute Pumpfähigkeit
- » Keine Staubentwicklung
- » Keine Geruchsbelästigung



VERARBEITUNGSHINWEISE

MISCHTECHNIKEN

- » Estrichpumpe
- » Mixmobil
- » Trommelmischer
- » Zwangsmischer



REZEPTUR / MISCHVERHÄLTNIS

BEDARF PRO ESTRICHPUMPE

- » Handelsüblicher Splitt* 2-5 mm 200 l
- » 1 Sack **GEMA SPLITTBINDER**
- » Wasser 0-5 I (Abhängig von der Splittfeuchte)

BEI DER VERARBEITUNG ZU BERÜCKSICHTIGEN

- » Untergrundvoraussetzungen: trocken, tragfähig, besenrein
- » Feuchteempfindliche Bauteile mit Folie bzw. Randdämmstreifen schützen
- » Installationsleitungen sind entsprechend der Vorgabe des Installationshandwerks auszuführen bzw. zu schützen
- » In der Abbindephase sind die eingebauten Flächen vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen

TECHNISCHE DATEN		
Schütthöhe	ab 10 mm	
Verarbeitungstemperatur	min. +5°C Untergrund und Lufttemperatur	
Begehbar	ca. 6 h	
Belegereif	ca. 24 h	
Mischzeit	ca. 1 Minute	
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten	
Baustoffklasse	A1 nicht brennbar	
Trockenrohdichte	ca. 1700 kg/m³	





PRÜFAUFBAU

Besonders wirkungsvoll im schalltechnisch lärmempfindlichen Tieffrequenzbereich !

AUFBAUBESCHREIBUNG

» Holzdecke: 180 mm BSP

100 mm GEMA SPLITTAUSGLEICH » Ausgleich:

Mit diesem Aufbau wird der erhöhte » Trittschalldämmung: EP 1 Glaswolle 35 mm oder gleichwertig Schallschutz It. DIN 4109-1:2018 erfüllt !

» Estrich: 60 mm


PRÜFERGEBNISSE

» Trittschall: 45 (2) dB » Luftschall: 76 (-8) dB





TRITTSCHALLPRÜFUNG 70 60 Norm-Trittschallpegel L_n in dB 50 40 30 20 10 250 500 1000 2000 4000 63 125 Frequenz f in Hz





Schalldämm-Maß nach ISO 10140-2



Messung der Schalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand – Messung der Luftschalldämmung

Auftraggeber: EPS Leichtbeton GmbH 10.-Oktober-Straße 12 9560 Feldkirchen in Kärnten

Produkthersteller: EPS Leichtbeton GmbH

Produktbezeichnung:

Decke 6 (DE6)

Aufbau des Prüfbauteils (Sende- zu Empfangsraum): Details siehe Bericht 8768/2023 - BBA 60,0 mm Estrichplatte (Fertigelemente HFA),

60,0 mm Estrichplatte (Fer m' = 150 kg/m²

35,0 mm Trittschalldämmung Akustic EP1, s' = 7 MN/m³
(lt. Datenblatt)
0,1 mm Trennlage (PE)

100,0 mm Splittschüttung, gebunden mit "GEMA der elastifizierte Splitt Binder", m' = 144,7 kg/m²

0,1 mm Trennlage (PE) 180,0 mm Brettsperrholzdecke, m' = 77,0 kg/m²

375,2 mm Gesamtdicke

Prüfdatum: 07.07.2023
Prüfer: Elias Uiblein
Einbau durch: Mitarbeiter des Auftraggebers,
unterstützt von Technikern der HFA


Prüffläche: 19,8 m²
Flächenbezogene Masse: 374,5 kg/m²
Temperatur in Prüfräumen: 24,8 °C
Luftfeuchtigkeit in Prüfräumen: 45,0 %
Statischer Luftdruck in Prüfräumen: 1003,4 hPa
Volumen Empfangsraum: 58,7 m³
Volumen Senderaum. 60,5 m³
Prüfschall: weißes Rauschen (Modus "equalised")

Prüfschall: weißes Rauschen (Modus "equalised")
Prüfungscode: 230707_SL_M6_230707_E_M6

Messkurve

verschobene Referenzkurve (EN ISO 717-1)

Darstellung Aufbau: keine



Frequenz	R'max	R
in Hz	in dB	in dB
50	35,7	≥ 31,9
63	49,8	≥ 47,8
80	55,2	≥ 52,7
100	68,6	51,4
125	76,6	59,0
160	78,9	60,0
200	83,9	63,1
250	90,6	66,2
315	93,3	65,6
400	94,8	68,1
500	99,6	74,5
630	108,4	79,5
800	106,2	81,4
1000	102,5	80,8
1250	104,4	87,6
1600	106,3	≥ 95,4
2000	106,3	≥ 97,8 ×
2500	103,2	≥ 96,3 ×
3150	101,6	≥ 96,0 ×
4000	102,0	≥ 97,2 *
5000	00.5	≥ 95.7 *

in diesen Frequenzbändern ist die Schalidämmung des Prüfstörpers aufgrund geringen Abstandes zur Maximaischalidämmung des Prüfstandes (< 15 dB) ggf. höher in diesen Frequenzbändern erfolgte eine Korrektur aufgrund geringen Abstandes zum Fremdgeräuschpegel (< 6 dB)

Bewertung gemäß EN ISO 717-1 (in Terzbändern)

 $R_w(C, C_{tr}) = 76 (-2; -8) dB$ $C_{50-3150} = -6 dB;$ $C_{50-5000} = -5 dB;$ $C_{100-5000} = -1 dB$ $R_w(1/10) = 76,2$ dB $C_{tr,50-3150} = -20 dB;$ $C_{tr,50-5000} = -20 dB;$ $C_{tr,100-5000} = -8 dB$

Nr. des Prüfprotokolls: HFA_8768_23_M6

Holzforschung Austria

Datum: 6. September 2023

DI Alexander Stenitzer

Sachbearbeiter

Dieses Prülprotokoil wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeichnenden, nachvollziehbar und dokumentiert, eiektronisch freigegeben.



Norm-Trittschallpegel nach ISO 10140-3

Messung der Schalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand – Messung der Trittschalldämmung



Auftraggeber: EPS Leichtbeton GmbH 10.-Oktober-Straße 12

9560 Feldkirchen in Kärnten

Aufbau des Prüfbauteils (Sende-zu Empfangsraum): Details siehe Bericht 8768/2023 - BBA 60.0 mm Estrichplatte (Fertigelemente HFA), m' = 150 kg/m²

Trittschalldämmung Akustic EP1, s' = 7 MN/m3 35.0 mm (It. Datenblatt) 0,1 Trennlage (PE) Splittschüttung, gebunden mit "GEMA der elastifizierte Splitt Binder", m' = 144,7 kg/m² 100,0 mm

Trennlage (PE) 0.1 mm 180,0 mm Brettsperrholzdecke, m' = 77,0 kg/m²

375,2 mm Gesamtdicke

Ln

in dB

57,4

54,3

47,7

49,3

47.1

50,0

49,8

49.2

47,7

46.1

43,0

39,6

41,2

45,1

41,1

35,8

34,0

32,6

31,1

27,2

19,2

Produktbezeichnung:

Decke 6 (DE6)

Produkthersteller: EPS Leichtbeton GmbH

Prüfdatum: 07.07.2023 Prüfer: Elias Uiblein Einbau durch: Mitarbeiter des Auftraggebers, unterstützt von Technikern der HFA Prüffläche: 19.8 m²

Flächenbezogene Masse: 374.5 kg/m² Temperatur in Prüfräumen: 24,8 °C Luftfeuchtigkeit in Prüfräumen: 45,0 % Statischer Luftdruck in Prüfräumen: 1003.4 hPa Volumen Empfangsraum: 58.7 m³ Volumen Senderaum. 60,5 m³ Prüfschall: Normhammerwerk

230707_M6_Estrich HFA Prüfungscode:

Darstellung Aufbau: keine

Frequenz

in Hz

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600


2000

2500

3150

4000

5000



Bewertung gemäß EN ISO 717-2 (in Terzbändern)

 $L_{n,w}(C_I) =$ 45 (-2) dB C_{1,50-2500} = 2 dB

L_{n,w} (1/10) 44.4 dB

Nr. des Prüfprotokolls: HFA_8768_23_M6.1 Holzforschung Austria

Datum: 6. September 2023 DI Alexander Stenitzer

Sachbearbeiter

Dieses Prüfprotokoil wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisie ehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.



ELASTIFIZIERTE SS 1916 SS 1916

30 Jahre
Erfahrung
im Ausgleich

EPS Leichtbeton GmbH 10.-Oktober-Straße 12 9560 Feldkirchen, Österreich Ansprechpartner Schweiz:

ALTHER BAU CONSULTING GMBH Seestrasse 150b, CH-8266 Steckborn Tel.: 052/770 21 11, Mail: alther@alther-consult.ch